

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Το ΑΟΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ είναι μίγμα αλειφατικών υδρογονανθράκων για αραιώση χρωμάτων αλκυδικής βάσεως. Ιδανικό για καθαρισμό εργαλείων. Η ειδική του σύνθεση βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.																						
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	<table><tr><td>Βάση:</td><td>Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες</td></tr><tr><td>Εμφάνιση:</td><td>Λεπτόρευστο υγρό</td></tr><tr><td>Αποχρώσεις:</td><td>Διάφανο</td></tr><tr><td>Ιξώδες:</td><td>0,004-0,009 cm²/s στους 40oC</td></tr><tr><td>Πυκνότητα:</td><td>0.8 ± 0,02 gr/cm³</td></tr><tr><td>pH:</td><td>Μη εφαρμόσιμο</td></tr><tr><td>Σημείο ανάφλεξης:</td><td>62 °C</td></tr><tr><td>Σημείο βρασμού:</td><td>155 °C</td></tr><tr><td>Πίση ατμών:</td><td>0,1-0,3 kPa</td></tr><tr><td>Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα:</td><td>1.4 % (v/v)</td></tr><tr><td>Ανώτερη αναφλεξιμότητα:</td><td>7.6 % (v/v)</td></tr></table>	Βάση:	Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες	Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό	Αποχρώσεις:	Διάφανο	Ιξώδες:	0,004-0,009 cm ² /s στους 40oC	Πυκνότητα:	0.8 ± 0,02 gr/cm ³	pH:	Μη εφαρμόσιμο	Σημείο ανάφλεξης:	62 °C	Σημείο βρασμού:	155 °C	Πίση ατμών:	0,1-0,3 kPa	Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα:	1.4 % (v/v)	Ανώτερη αναφλεξιμότητα:	7.6 % (v/v)
Βάση:	Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες																						
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό																						
Αποχρώσεις:	Διάφανο																						
Ιξώδες:	0,004-0,009 cm ² /s στους 40oC																						
Πυκνότητα:	0.8 ± 0,02 gr/cm ³																						
pH:	Μη εφαρμόσιμο																						
Σημείο ανάφλεξης:	62 °C																						
Σημείο βρασμού:	155 °C																						
Πίση ατμών:	0,1-0,3 kPa																						
Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα:	1.4 % (v/v)																						
Ανώτερη αναφλεξιμότητα:	7.6 % (v/v)																						
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ	<ul style="list-style-type: none">Μπορείτε να καθαρίσετε μία μεταλλική επιφάνεια από λάδια και ξένες προσμίξεις χρησιμοποιώντας το ΑΟΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ.Προσθέστε ΑΟΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ αφού πρώτα έχετε αναμίξει ομοιόμορφα το αλκυδικό επίχρισμα.Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα και τις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.																						
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	Ανάλογα με την επιθυμητή αραιώση																						
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	<ul style="list-style-type: none">Αναδευτήρας χειρός για την ανάμιξηΡολό, Πινέλο, Πιστόλι για την εφαρμογή																						
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Συσκευασμένο σε δοχεία των 0.4lt, 1lt, 5lt, 20lt, 200lt.																						
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Για ένα χρόνο σε κλειστά δοχεία σε ξηρό μέρος και σε ελάχιστες θερμοκρασίες των 5°C.																						
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	Πάντα να συμβουλευόστε τις οδηγίες χρήσης των χρωμάτων που πρόκειται να αραιώσετε. Υπάρχουν κατηγορίες χρωμάτων οι οποίες δεν είναι συμβατές με το προϊόν.																						
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος																						